



**SANDTECH Sarl**

ZA du Roucagnier - 361, rue du roucagnier  
34400 - Lunel Viel (France)  
Tél : +33(0) 6 32 805 111 ou +33(0) 4 99 770 464  
Fax : +33(0) 4 88 049 427 - [contact@bioresin.fr](mailto:contact@bioresin.fr)  
[www.bioresin.fr](http://www.bioresin.fr) - [www.sandtech.fr](http://www.sandtech.fr)



## **Mousse Bioresin.**

**Pour faire mousser la Bioresin vous pouvez :**

**Utiliser de l'eau, du White Spirit ou du Méthanol**

**En ajoutant 5% d'eau au mélange résine-durcisseur il faut rajouter 20% de durcisseur en plus. Ceci donne une mousse à pores ouverts. Afin de diminuer ceci utiliser à la place de l'eau de l'alcool à 98%.**

**En ajoutant 5% de White Spirit ou de méthanol au mélange résine-durcisseur il faut rajouter 10% de durcisseur en plus. Ceci donne une mousse à pores fermés.**

**Pour une mousse avec qualité industrielle on utilise en plus un stabilisateur de cellules.**

**Ces indications son valables pour l'ensemble des résines transparentes.  
Pour les résines opaques, veuillez faire un test préalable.**

**Lunel, le 11 février 2009**